

Solbruk T

Sementtipohjainen, kevyt,
tulenkestävä erikoislaasti

Solbruk T on sementtipohjainen, vulkaaniasia osia sisältävä kevyt, eristävä laasti tunnelirakentamiseen.

Käyttökohteita

- Maanalaiset tilat

Edut

- Levitys koneellisesti tai käsin
- Kuiva- ja/tai märkäruiskutus
- Kertaruiskutuksella jopa 100 mm paksu kerros
- Palonkestävä (1350 C⁰)
- Ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja
- Erinomainen tartunta
- Lämpöä eristävä (n. 0,265 W/(K·m))
- Vesitiivis
- Kevyt käsitellä



KÄYTTÖ

Alusta Laasti levitetään mattakostean pintaan.

Sekoitusuhde

17,5 kg Solbruk T laastia ja
noin 5,5 l vesijohtovettä.
1 m³ Solbruk T laastia ja
Noin 150 l vesijohtovettä.

Jälkihoito Jälkihoito aloitetaan viimeistään silloin, kun pintaan muodostuu vaaleita alueita.
Kostutetaan vähintään kahdesti kolmen (3) päivän ajan.
Kosteissa tiloissa Rh jatkuvasti yli 95% ei jälkikostutusta tarvita.

Tekniset tiedot

Ominaispaino	kuivana n. 0,8 kg / ltr, märkänä noin 1,2 kg / ltr
Ainekulutus	Märkänä 1,2 kg/ 1mm / m ²
Lämmönkesto	1350 C ⁰
Pakkasenkestävä	Kyllä
Eristävyys	Lämpöä/kylmää/tulta vastaan
Lämmönjohtavuus (λ_n)	n. 0,265 W/(K·m)
Puristuslujuus	Ruiskutettuna ja/tai tiivistettynä noin 22 MPa / 28 d Tiivistämättömänä noin 10 MPa / 28 d
Toimituspakkaus	Säkki 17,5 kg. 17,5 kg säkistä saadaan valmista laasti n. 20 l.
Suuret toimituserät	Suursäkki 1 m ³ tai 17,5 kg pussi.
Kulutus	Noin 1,2 kg /1 mm/ m ²
Toimitusmuoto	Jauhe
Värisävy	Harmaa

Maahantuonti, tekninen neuvonta ja myynti

Insinööritoimisto Sulin Oy

Ormuspellontie 18, 00700 Helsinki
P. 09 - 3505700, F. 09 - 3511228

www.sulino.fi