

## Aquilla Plaster Mix

**Aquilla Plaster Mix on sementtipohjainen, kvartsihiekkatäytteinen värillinen saumauslaasti, jota käytetään keraamisten laattojen ja luonnonkivilaattojen saumaamiseen, kun sauman leveys on 5...15 mm.**

### Käyttökohteet

Suositteluvia kohteita ovat esim. eteisaulat, porraskäytävät, terassit ja muut sisä- ja ulkotilat, joissa pinnoilta vaaditaan hyvää kulutuksenkestävyyttä.

### Huomioitava ennen saamaamista

Jos kiinnityslaasti tai laatat ovat huokoisia, saumapohjat kostutetaan ennen saamaamista. Huokoiset ja karkeapintaiset laatat suojataan (esim. vahalla) ennen saamaamista. Jos laatat ovat kastuneet (esim. liimapaperin poistamisen yhteydessä), niiden annetaan kuivua.

### Seikat, jotka saattavat aiheuttaa värivirheitä saumapinnassa

alhainen lämpötila  
suuri rakenne- tai muu kosteus  
puutteellinen tuuletus  
liian aikainen laattojen kiinnittäminen tai saamaaminen  
viimeistelypyyhkiminen laattapintaan jääneen "harson" poistamiseksi  
saamaa on pyyhitty kostealla tikutusvaiheen jälkeen

## KÄYTTÖOHJEET

### Työskentelyolosuhteet

Alustan ja työpisteen suositeltavin lämpötila on +5...+25°C. Lattialämmitys kytketään pois noin 2 vrk ennen saamaamista (kytketään päälle aikaisintaan 2...4 viikon kuluttua saamaamisesta).

### Saumauslaastin valmistaminen

#### Sekoitussuhde

**1 kg** Aquella Plaster Mix-jauhetta

**2...2,5 dl** puhdasta vesijohtovettä

Vesimäärä vaihtelee hieman saumasaineen värisävyn sekä laattojen ja kiinnityslaastin imukyyn mukaan. Sekoita huolellisesti, kunnes laasti on kauttaaltaan jäykähkö.

### Käyttöaika

Noin 30 minuuttia sekoittamisesta.

### Saumaustyövaiheet

Saumauslaasti levitetään lastalla viistoon laattojen yli, niin että saumat täyttyvät (tai pursotetaan suoraan saumoihin), samalla poistetaan ylimääräinen laasti. Saumojen annetaan kovettua 5...30 min. (laasti kuivunut laattapinnalla, mutta saumat vielä mattakosteat). Laattapinta pyyhkitään täysin puhtaaksi kostealla, huokoisella, imukykyisellä viskoosi-sienellä. Saumat muotoillaan esim. pyöreäpäisellä, saamaa leveämmällä puutikulla. Laattapinta viimeistellään puhtaalla kuivalla liinalla.

Sivuja yhteensä 3

### **Jälkihoito**

Saumat kostutetaan kevyesti (esim. sumuttamalla) työn edetessä noin 2 tunnin sisällä viimeistelypyyhkimisestä. Saumat jälkihoidetaan kostuttamalla 3 vuorokauden aikana noin 8...12 tunnin välein.

### **Käyttöönotto**

Kuivatilat noin 3 vrk saumaamisesta  
Märkätilat noin 12 vrk saumaamisesta

## **TEKNISET TIEDOT**

### **Toimitusmuoto**

Sementti- ja kvartsihiekkasekoitteinen värillinen jauhe.

### **Toimituspakkaus**

10 kg ja 30 kg.

### **Sideaine**

Sementti.

### **Täyteaine/raekoko**

Kvartsihiekkä / Ø 0...0,7 mm.

### **Värisävyt**

Aquella Saumausaineen sävyissä.

Tilaussävyt asiakkaan värimallin mukaan (väri-pigmenttien asettamat rajoitukset huomioiden).

### **Tilavuuspaino**

Pakattaessa 1,3 kg/1 dm<sup>3</sup>.

### **Märkätilavuuspaino**

Noin 2 kg/1 dm<sup>3</sup>.

### **Käsittelylämpötila**

+5...+25°C.

### **Käyttöaika**

Noin 30 min.

### **Viitteellinen ainekulutus**

Esim. laatta 300 x 300 mm (sauma 9 x 5 mm), ainekulutus: noin 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

### **Kovettuminen**

28 vrk (RH 95 %, +25°C).

### **Työvälineiden puhdistus**

Heti käytön jälkeen vedellä.

### **Työturvallisuus**

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähettämme pyynnöstä erikseen.

Sivuja yhteensä 3

### **Varastointi ja säilyvyys**

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 12 kk.

### **Tuotteen soveltuvuus**

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

### **Neuvonta**

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.

Lisätietoja tuotteesta antaa valmistaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy

Tekninen tuki:

Puhelin (09) 3505 700 Telefax (09) 3511 228

myyntipalvelut@sulinoy.fi

www.sulinoy.fi

### **Vastuu**

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun.

Valmistajan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.