

## Keim Universalputz Fine Erikoislaasti

Keim Universalputz Fine Erikoislaasti on kalkki-sementtipohjainen kuitupitoinen yleislaasti halkeamien, kuoppien ja kolojen täyttämiseen, ylilaastittamiseen sekä rappaamiseen.

### Edut

erinomainen tartunta  
pakkasenkestävä  
ei kutistu  
kiviaines pyöreärakeista  
ei muodosta pintajännitystä  
soveltuu levitettäväksi käsin ja koneellisesti  
4...8 mm kertakasvatus  
helppo työstää ja muotoilla  
kovettuu nopeasti  
erinomainen tasalaatuinen maalausalausta  
nopeasti maalattavissa

### KÄYTTÖOHJEET

#### Käsiteltävä pinta

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva. Mahdolliset suolamuodostumat poistetaan kuivaharjaten ja tuotteellamme **Keim Ätzflüssigkeit**. Pinta kostutetaan huolellisesti vedellä ennen laastin levittämistä sekä levittämisen aikana.

#### Työskentelyolosuhteet

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

#### Laastin valmistaminen

**20 kg** Keim Universalputz Fine jauhetta  
**noin 5,4 l** kylmää puhdasta vesijohtovettä

Sekoitetaan koneellisesti tai käsin tasalaatuiseksi laastiksi.  
Seoksen annetaan seistä noin 10 minuuttia, sekoitetaan uudelleen ja käytetään heti.

#### Levitys

Keim Universalputz Erikoislaasti levitetään käsin tai koneellisesti mattakostean pintaan. Pinta kostutetaan tarvittaessa myös levittämisen aikana.

#### Pinnan viimeistely

Pinta viimeistellään haluttuun muotoon normaaliin tapaan.

#### Jälkihoito

Laastipinta kostutetaan sumuttamalla mikäli pintaan ilmestyy vaaleita alueita noin 3 tunnin kuluessa pinnoittamisesta.

#### Soveltuvuus maalausalaustaksi

Keim Universalputz Fine Erikoislaasti on erinomainen maalausalausta mm. tuotteillemme:

#### Keim Purkristalat

(2-komponenttinen, perinteinen silikaattimaali julkisivuille).

#### Keim Granital Silikaattimaali

(1-komponenttinen silikaattimaali julkisivuille).

Sivuja yhteensä 3

### **Sulin Silikaatti Julkisivumaali**

(1-komponenttinen dispersiosilikaattimaali julki-sivuille).

#### **TEKNISET TIEDOT**

##### **Toimitusmuoto**

Jauhe.

##### **Pääsideaine**

Sementti.

##### **Muita apuaineita**

Kalsiittia ja helposti veteen liukenevia  
lisäaineita sekä kuituja.

##### **Raekoko**

0...0,6 mm.

##### **Värisävy**

Luonnonvalkoinen.

##### **Toimituspakkaus**

20 kg.

##### **Tilavuuspaino**

Pakattaessa 1,4kg/dm<sup>3</sup>

##### **Käsittelylämpötila**

+5...+30 °C.

##### **pH-arvo**

Noin 12.

##### **Puristuslujuus**

Noin 2,5 N/mm<sup>2</sup>.

##### **Tartuntavetolujuus**

Noin 0,3 N/mm<sup>2</sup>.

##### **Vedenläpäisykyky**

$w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$ .

##### **Kerrosvahvuus**

4...10 mm/käsittelykerta (voidaan kasvattaa kerroksittain).

##### **Ainekulut**

Noin 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm.

##### **Kuivumisaika**

1 vrk/1 mm (+20 °C, Rh 90%).

##### **Maalattavuus**

Noin 10 vrk laastin levittämisestä.

Sivuja yhteensä 3

### **Työvälineiden puhdistus**

Heti käytön jälkeen vedellä.

### **Työturvallisuus**

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

### **Varastointi ja säilyvyys**

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 12 kk.

### **Tuotteen soveltuvuus**

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

### **Neuvonta**

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.

Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy Tekninen tuki:

Puhelin (09) 3505 700 Telefax (09) 3511 228

myyntipalvelut@sulinoy.fi

www.sulinoy.fi

### **Vastuu**

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun.

Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.