



TEKNINEN ESITE

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme tuotteella

KEIM POROSAN-DICHTUNGSSCHLÄMME

1. TUOTEKUVAUS

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme on mineraalinen laasti, joka sisältää sementtiä, hienojakoista runkoainetta ja sideaineita. Tuotteen pääkäyttöalueena on maanpinnan tasolla olevat sokkelirakenteet.

2. KÄYTTÖKOHEET

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme tuotetta käytetään maanvastaisten sokkelipintojen pinnoitukseen, kun halutaan suojata rakennetta maakosteudelta, suoloilta taikka vajovesiltä. Tuote soveltuu sekä ulko- että sisäpinnoille. KEIM Porosan-Dichtungsschlämme ylitasoitetaan Keim Porosan järjestelmän tuotteilla.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Asennetaan slammiharjalla taikka lastalla
- Vesihöyrylle avoin
- Vesitiivis
- Pakkasenkestävä
- Helppo asentaa
- Hyvä tartunta

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme asennetaan maanvastaisissa rakenteissa KEIM Porosan-Trass-Zementputz laastin päälle.

Alla olevan Porosan-Trass-Zementputz laastin tulee olla pinnaltaan puhdas, karhea ja halkeilematon. Alusta tulee olla perusteellisesti esikostutettu, mattakostea kuitenkin ilman vapaata vettä.

käsiteltävän alustan tulee olla tasainen ilman teräviä kohoumia tai kulmia.

Asennus:

Hyvin kostutetulle alustalle KEIM Porosan Dichtungsschlämme laasti asennetaan aina vähintään kahtena kerroksena. Ensimmäinen kerros asennetaan slammiharjalla. Erytystä huomiota tulee kiinnittää alustan kulma- ja nurkkakohtiin. Seuraava kerros voidaan asentaa slammiharjalla taikka lastalla.

KEIM Porosan-Dichtungsschlämmen asennus slammiharjalla:

sekoita noin 6 l puhdasta vettä säkilliseen laastia, kunnes seos on tasainen.

KEIM Porosan-Dichtungsschlämmen asennus lastalla:

sekoita noin 4,75 l puhdasta vettä säkilliseen laastia.

Sekoita soveltuvalla hitaasti pyörivällä vispilällä tasaiseksi, anna seistä noin 3 minuuttia ja sekoita sitten uudestaan. Kun tehdään useamman kerroksen asennuksia pitää edellisen kerroksen olla riittävästi kovettunut ja sitoutunut. Useamman kerroksen asennuksessa alusta ei saa kuitenkaan kokonaan kuivua vaan sen tulee olla edelleen mattakostea, kun seuraava kerrosta asennetaan. Tuoreet asennetut pinnat tulee pitää suojassa pakkaselta, liialta lämmöltä ja sateelta. Kun laasti on jo lähtenyt kovettumaan astiassa sitä ei voi enää käyttää.

Laastin minimipaksuudet:

Maakosteus + vesi ei tule läpi rakenteesta



2.5 mm (≥ 2 mm kuivuneen tuotteen paksuus)
noin. 5 kg/m²

Vesi tulee läpi rakenteesta:
3.5 mm (≥ 3 mm kuivuneen tuotteen paksuus)
noin. 7 kg/m²

Toimituspakkaus:
Pakkauskoko 25 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 9 kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 170101 Betoni

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojia:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

