



## TEKNINEN ESITE

# KEIM SOLDALIT-ME-GROB

## 1. TUOTEKUVAUS

Keim Soldalit-ME Grob on täyteaineita sisältävä fotokatalyyttinen pohjamaali Keim Soldalit-ME silikaattimaalille. Tuotteella pystytään tasaamaan alustan epätasaisuuksia sekä täyttämään hiushalkeamia myös orgaanista sideainetta sisältävillä maalipinnoilla.

## 2. KÄYTTÖKOHTEET

Tuote toimii pohjamaalina sekä tartuntakerroksena Keim Soldalit-ME pintamaalille.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Keim Soldalit-ME-Grob on käyttövalmis, täyttävä, sol-silikaattipohjainen pohjamaali.

- Fotokatalyyttinen
- Soveltuu useille alustoille
- Ei muodosta kalvoa
- Värisävyn pitävä
- Mineraalinen ja matta
- Säänkestävä
- Vettä hylkivä
- Vesihöyryt läpäisevä
- Halkeamat täyttävä
- Silikaattipohjainen
- Helppo työstää
- Ympäristöystävällinen
- Liuotin ja muovivapaa tuote
- Palamaton

### Materiaaliominaisuudet

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Paloluokka             | A2 – s1, d0               |
| - Värisävyn pysyvyys     | A1                        |
| - Tiheys                 | 1,6-1,8 g/cm <sup>3</sup> |
| - Vesihöyryn läpäisykyky | sd ≤ 0,01 m               |

### Värisävyt:

Valkoinen, Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt, Keim Avantgarde värikartan sävyt sekä NSC kartasta useimmat sävyt. Tuote ei saatavilla Keim Monochrome kartan sävyissä.

## 4. KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Kaikki irtonainen vanha maali on poistettava. Epätasaiset, hiushalkeilleet ja paikkakorjatut harjamaatalaan tuotteella Keim Soldalit-ME-Grob tai Contact-Plus ennen varsinaista maalaamista.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Soldalit-Fixativ imukyvyn tasaamiseksi.

Alustassa olevat mahdolliset suolamuodostumat ja kiilto poistetaan kuivaharjaten ja tuotteella Keim Ätzflüssigkeit.

### Maalaustapa:

Sileät pinnat maalataan harjaten tai telaten. Karkeat pinnat maalataan ruiskuttamalla tai harjaten. Ruiskuttaessa suuttimen koko on 0.99 mm/0.039").

### Pohjamaalaus:

Keim Soldalit-ME-Grob pohjamaali ohennetaan koesivelyn perusteella Keim Soldalit-Fixativilla alustan imukyvystä ja karkeudesta riippuen.

Pohjamaalaaminen suositellaan tehtävän harjaten parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.



**Pintamaalaus:**

Noin vuorokauden kuluttua pohjamaalaamisesta ohentamattomalla Keim Soldalit-ME pintamaalilla.

**Kuivumisaika:**

Noin 12 tuntia maalauskerrojen välillä (+20°C, Rh alle 60 %).

**Ainekulutus:**

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla noin 0,25 kg Keim Soldalit-ME-Grob pohjamaalia noin 0,03 l Keim Soldalit-Fixativ ohennetta Arvot ovat viitteellisiä.

**Toimituspakkaus:**

Pakkauskoko 5 ja 25 kg.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

## 8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

## 9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähettämme pyynnöstä erikseen.

## 10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

## 11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

